

DESSOLIDARIZADOR DE MUROS



DESCRIÇÃO

Dessolidarizador de muros é uma fita auto-adesiva de espuma de polietileno de 10 mm de espessura e 15 cm de largura.

Utiliza-se como produto auxiliar na gama das soluções de isolamento de pisos Redsonblack. Colocando-se sobre o piso antes do levantamento das paredes e tabiques, permite dessolidarizá-los entre si. Assim se evita a transmissão de vibrações através das alvenarias.

APLICAÇÃO

Utilizado para efectuar ligações elásticas entre os elementos estruturais verticais e pisos ou pilares.

DADOS TÉCNICOS

| DADOS TÉCNICOS | VALOR | UNIDADE | NORMA |
|---|-------|-------------------|------------|
| Espessura | 10 | mm | EN 1923 |
| Tolerância de espessura | < 1 | % | EN 823 |
| Tolerância de comprimento e largura | < 1 | % | EN 822 |
| Densidade nominal | 30 | Kg/m ³ | EN 845 |
| Trabalho de histeresis | > 1.9 | Nm | - |
| Deformação remanente (24h compressão a 50%) | < 35 | % | EN 1856 |
| Reacção ao fogo | F | Euroclasse | EN 13501-1 |
| Condutividade térmica a 20°C | 0.040 | W/m.°C | ISSO 8302 |
| Módulo de elasticidade | > 2 | kPa | - |
| Rigidez dinâmica | < 100 | MN/m ³ | EN 29052-1 |
| Carga para uma deformação de 25% | > 30 | kPa | EN 3386-1 |

APRESENTAÇÃO

| APRESENTAÇÃO | VALOR | UNIDADE |
|-------------------|--------|---------|
| Comprimento | 12.5 | m |
| Largura | 15 | cm |
| Espessura total | 10 | mm |
| Código do Produto | 620042 | - |

Sede – Lisboa:
 Rua do Ferro - Fetais
 2681 - 502 Camarate
 Tel. +351 219 488 400
 Fax +351 219 470 490
 Nº Azul. 808 202 363

Delegação Porto:
 Zona Industrial da Maia 1 Sector II
 Rua de Amadeu Costa
 4475 – 191 Gemunde
 Tel. +351 229 478 580
 Fax +351 229 489 966

Delegação Coimbra:
 Lugar do Brejo
 Estrada da Ponte – Armazém A
 3040 – 575 Antanhol
 Tel. +351 239 445 594
 Fax +351 239 443 356

Delegação Algarve:
 Zona Industrial de Olhão
 Lote 237
 8700 – 281 Olhão
 Tel. +351 289 705 429
 Fax +351 289 707 114

Delegação Ilhas:
 Apartado 2711
 9001 – 401 Funchal
 Tel. +351 291 957 554
 Fax +351 219 476 901