

ROLOS REVESTIDOS EM ESPUMA DE POLIETILENO

PROPRIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	NORMA REFERÊNCIA	UNIDADES	RESULTADO
Densidade	NP EN 1602	Kg/m ³	20 ± 3
Espessura	NP EN 822 / NP EN 823	%	≤ 1 mm 15 > 1 mm 10
Largura	NP EN 822 / NP EN 823	%	± 2,5
Comprimento	NP EN 822 / NP EN 823	%	± 2,5

OPÇÕES DE REVESTIMENTO

- Filme PEAD transparente
- Filme PEBD preto ou branco
- Filme PET metalizado
- Filme OPP metalizado
- Filme bi-adesivo permanente ou removível
- Filme de alumínio