

## Ficha Técnica do Produto

# TECSOL 1

### Constituição

É uma emulsão betuminosa não iónica de aspeto pastoso, solúvel em água e misturável com areia, cimento, gravilha, fibras minerais, etc. É constituída por betumes e resinas, lizada e estabilizada com emulsionantes minerais coloidais que asseguram a sua estabilidade. Uma vez dada a rotura da emulsão, por evaporação da fase aquosa, consegue-se uma camada contínua que não flui a temperaturas elevadas.

### Apresentação

Em embalagens de 5 kg - Paletes com 96 latas  
Em embalagens de 25 kg - Paletes com 24 latas  
Em embalagens de 200 Kg - Paletes de 4 bidões

Características	Valores	Unidade	Método de Ensaio
Massa Volúmica (a 25°C)	1.0 - 1.1	g/cm <sup>3</sup>	CQ-PO-11
Resíduo por evaporação	40 - 50	% em massa	CQ-PO-39
Inflamabilidade	Não inflamável	-	-
Combustibilidade	Não combustível	-	-
Tempo de secagem	< 24	Horas	-

### Utilização

Como primário em impermeabilização diluído 2/3 de emulsão e 1/3 de água.  
Na agricultura como proteção aos cortes resultantes das podas

### Aplicação

Antes de aplicar a superfície deve estar isenta de pó, gorduras, óleos ou qualquer outro material que prejudique a sua normal aplicação e aderência. Pode aplicar-se com rolo, espátula ou pistola com o mínimo de 8 bar de pressão.

### Recomendações de manuseamento e armazenamento

Evitar quedas e pancadas. Transportar e armazenar as latas na vertical, sempre sob proteção climatérica – i.e. sol, chuva, geada, granizo, neve. Nestas condições e com a lata inviolável, o produto poderá permanecer armazenado aproximadamente 1 ano após a respetiva data de enchimento. Para informação mais específica relativa a transporte, manuseamento e outras características, é favor consultar a Ficha de Segurança.

### Eco Recomendações

A separação seletiva e o reencaminhamento dos resíduos decorrentes da aplicação destes produtos, são da inteira responsabilidade do aplicador ou utilizador, de acordo com a legislação aplicável.

Ao abrigo do Decreto Lei 281/98 o produto não contém amianto, alcatrão, nem quaisquer substâncias perigosas.

A Sotecnisol, S.A. reserva-se ao direito de alterar esta ficha técnica sem aviso prévio.

Data de Edição: Julho de 2017